

EL ADHESIVO MÁS SEGURO




Café / Naranja

Pegateja tiene más **tiempo abierto, superficie de contacto y adherencia** que cualquier otro adhesivo de su segmento.


### Propiedades en película de 4 mm o mayor

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado



### Usos recomendados como adhesivo

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado



### Descripción

Adhesivo de color, base cemento Portland, de máxima adherencia y alto agarre que sirve para el pegado y la colocación de tejas de alta, media, baja y nula absorción de agua.

### Clasificación según NMX-420

Adhesivo tipo "C".

### Clasificación según ISO 13007-1

Adhesivo cementoso (C) mejorado (2) y cumple con la Norma ISO 13007.

### Preparación de la superficie

1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
3. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el adhesivo.
4. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

### Preparación

1. Poner en un recipiente de 4.2 a 4.6 litros de agua limpia.
2. Agregar un saco de 20 kg de Pegateja Pegaduro y mezclar simultáneamente.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
4. Dejar reposar 10 minutos. Batir de nuevo y al adhesivo estará listo. No adicionar más agua.

### Aplicación

1. Defina la escuadra a seguir en la colocación.
2. Alineé la primer teja de cada hilada respecto a un hilo colocado perpendicularmente a la teja y paralelo al sustrato.
3. Nivele la primer hilada respecto al hilo, utilizando Pegateja Pegaduro, cuidando que toda la teja quede sentada en el adhesivo, de igual manera las subsecuentes hiladas.
4. Al colocar las tejas superiores, coloque Pegateja entre las tejas inferiores y las superiores, de tal manera que todos los huecos queden rellenos y la teja superior en su punto de intersección tenga superficie de contacto total.
5. Al final rellene todos los huecos de los caballetes.

### Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

### Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de pieza, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

### Vida Útil

Usar antes de un año.

### Rendimiento aproximado incluyendo remates y rellenos

**2 m<sup>2</sup>**  
**X**  
**saco 20 kg**

\*El rendimiento mostrado es sobre superficies niveladas, este puede variar dependiendo desniveles o rugosidad del sustrato.

### LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

### Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D  
Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

**Consistencia**

**Color**

**Presentación**

**Densidad del producto fraguado**

**Polvo**

**Café /Naranja**

**Saco 20 kg**

**1.53 kg/L**

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

**Demanda de agua para manejo**

**220 ml/kg**

**Consistencia de la mezcla**

**Pastosa**

**pH hidratado**

**11.5**

**Vida útil de la mezcla**

**3 horas**

**Temperatura de aplicación**

**de +5o C a +38o C**

**Tiempo de ajuste**

**aproximadamente 15 minutos**

**Tiempo abierto (NMX C-420)**

**8 minutos**

**Resistencia a tensión**

**0.45 N/mm<sup>2</sup>**

**Resistencia a tensión (posterior a inmersión en agua)**

**0.35 N/mm<sup>2</sup>**

**Resistencia a tensión (posterior a envejecimiento por calor)**

**0.35 N/mm<sup>2</sup>**

**Resistencia a compresión**

**5.5 N/mm<sup>2</sup>**

**Resistencia al corte**

**1.8 N/mm<sup>2</sup>**

**Resistencia a los álcalis**

**Excelente**

**pegaduro.com**

## Datos de contacto Corporativo

**Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598**

**T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048**

**ventas@pegaduro.com**